



FDV Dokumentasjon

Forvaltning, drift og vedlikehold



Alutile er **ISO 9001** og **14001** sertifisert.

Standard plate består av flere lag som er sammensatt i en kontinuerlig prosesslinje, der hvert lag er bundet sammen med kraftig plastbasert lim som blir presset på under varme og valset ved høyt trykk. Dette gir alle lag meget høy styrke og vedheft styrken blir testet i eget laboratorium etter ASTM standard og krav.

Kjernemateriale et Polyetylen som blir produsert etter strenge krav og flere ulike metoder for testing spesifisert i ulike ASTM standarder.

Se produkt datablad for mer info om dette.

Produktet benyttes på fasader over hele verden, bl.a. til skyskrapere, hoteller, flyplasser, industribygg og bolig.

Branntmotstand

Fire safe ACP er testet etter EN 13501 og EN 13823 ISO 11925-2 og tilfredsstillende B-s1, d0



Anvisning for drift og vedlikehold

Anbefalt Bruksområde og montering

Fasader for bolig og industri. Vaskehaller, produksjonslokaler mm.

Kan monteres på de fleste underlag.

Platene kan knekkes til kassetter for montering i aluminium profiler, eller de kan monteres direkte på lekter av hvitt trevirke, aluminium, mm.

Alutile fasadeplater monteres som luftet kledning mot vertikale lekter av hvitt trevirke, stål eller aluminium. Trykkimpregnert trevirke skal **ikke** benyttes. Bruk av pakning som isolasjon mellom tre -eller stålunderlag er nødvendig for å sikre tetting og unngå korrosjon. Det skal benyttes syrefaste lakkerte skruer i klasse A4 som forbores med 5 mm bor. Selvborede skruer kan benyttes for montering mot aluminiumsprofiler.

Platene har termisk utvidelse koeffisient som aluminium og skal derfor monteres med minimum 5 mm mellomrom mellom platene både i horisontal og vertikal retning.

Rengjøring

Alutile fasadeplater er en glatt og hard plate som er lett å vaske. Groing og mose fester seg dårlig mot den glatte overflaten og det er normalt veldig lett å få bort, sammenlignet med andre ruere overflater.

Vaskes årlig med nøytrale rengjøringsmidler som såper sammen med vann. Bil -og båt shampoo kan benyttes. Unngå aggressive kjemikalier, syre, bensin, ethylen, alkohol, lynol eller andre sterke stoffer som kan skade det beskyttende PVDF laget. Bruk aldri sterke organiske løsemidler som acetone eller tynner. Bruk myk klut, ikke bruk slipende rengjøringsmiddel. Høytrykkspyler med vanlig sprede-dyse og trykk opp til 100 bar. Spyleavstand 15-20 cm.

Bearbeiding

Bearbeides med vanlig verktøy, som f.eks. dykksag og sirkelsag. Når en skal knekke platene må det freses spor på undersiden med 14-16 mm halvrund overfres. Knekkes deretter for hånd.

Avfallshåndtering

Behandlings måte for avfall ihht NS9431

Avfallstype, blandet materiale

Avfallshåndtering, deponering/fragmentering

Kode for avfallshåndtering: EWC 191203 Fragmentering av aluminium med plast

Gjenvinning: Ca 60 % av aluminium kan gjenvinnes ved fragmentering, restenende ved energi gjenvinning.



Kontroll

VEDLIKEHOLD

Alle fasader forutsetter en årlig visuell kontroll grunnet forurensning, temperatursvingninger, vær og vind, byggets bevegelse og alle byggets sammensatte materialeegenskaper som kan påvirke fasadens stabilitet og utseende.

Kontrollpunkter til avklaring for, om nødvendig, å iverksette tiltak til utbedring:

- Kontroll for vask av fasade
- Kontroll av ytre sår/ skader fra f.eks. hærværk, påkjørsel o.l.
- Kontroll av innfestning og bakenforliggende konstruksjon

Garanti og begrensninger

Platene har funksjonsgaranti på 30 år og fargegaranti på 15 år.

Garantien gjelder innen anbefalte bruksområder og kun når monteringsanvisning er fulgt. Underleveranser av varer og tjenester omfattes ikke av garantien, dersom dette ikke er spesifisert i kontrakt.

HMS

Platene har lav vekt (3,5 – 5,6 kg/kvm) og er derfor lette å handtere og løfte. Det kan være skarpe kanter i kuttsonen på platene, bruk av hansker ved montering anbefales derfor.

Alle platene er belagt med beskyttelsesfolie som tas av ved montering. Ved lave temperaturer kan overflatevarmes forsiktig opp før en fjerner beskyttelsesfolien.

Innånding:

Spon fra kapping inneholder aluminium og Polyetylen plast.

Vernetiltak ved kapping:

Vernebriller, hansker og øvrig personlig verneutstyr.

Førstehjelp:

Hud; vask med såpe og vann.

Øyne; skylle med rent vann.

Merking:

Platene er ikke underlagt krav om spesiell merking.